

ИСО 9001

АККУМУЛЯТОРЫ СТАЦИОНАРНЫЕ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ С РЕГУЛИРУЮЩИМ КЛАПАНОМ СЕРИИ «БОЛИД»

**АБ 1205К, АБ 1207К, АБ 1209К, АБ 1217К, АБ 1226К,
АБ 1205С, АБ 1207С, АБ 1209С, АБ 1217С, АБ 1226С, АБ 1240С
АБ 1205М, АБ 1207М, АБ 1209М, АБ 1217М, АБ 1226М, АБ 1240М**

Руководство по эксплуатации

ТУ-27.20.22 -127-73200020-2018

2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ	3
2. ОПИСАНИЕ	3
2.1 Конструкция	3
2.2 Маркировка аккумуляторов	4
2.3 Технические и размерные характеристики	5
2.4 Типоразмеры:	6
2.5 Внутреннее сопротивление	7
3. РАЗРЯД	8
4. ЗАРЯД	8
4.1 Режим непрерывного подзаряда (буферный режим)	9
4.2 Циклический режим	11
5. ХРАНЕНИЕ	11
6. МОНТАЖ	12
7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ	13
8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ	13
9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	14
10. ДЕЙСТВИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ	14
11. ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ	14
12. УТИЛИЗАЦИЯ	14
13. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	14
14. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ	15
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	16

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на стационарные свинцово-кислотные моноблочные батареи (моноблоки) серии «Болид», не требующие технического обслуживания, технологии AGM (электролит впитан в сепаратор), в дальнейшем именуемые аккумуляторы.

Аккумуляторы серии «Болид» производятся в виде моноблоков напряжением 12В. Для обозначения типа аккумулятора используются цифровые и буквенные индексы (см. Таблицу 1). Первые два цифровые индекса означают номинальное напряжение аккумулятора, третий и четвертый цифровые индексы – значение номинальной ёмкости. Буквенные индексы указывают на срок службы аккумулятора.

Таблица 1

Система обозначений аккумуляторов серии «Болид»

Тип аккумулятора	Применение	Срок службы	Расположение выводов	Исполнение
АБ ххххК	Модель для коммерческого применения	5 лет	верхнее	Моноблок 12В
АБ ххххС	Модель для стандартного применения	12 лет	верхнее	Моноблок 12В
АБ ххххМ	Модель с увеличенным сроком службы	15 лет	верхнее	Моноблок 12В

АБ ххххК – данный тип аккумуляторов предназначен для применения в резервированных источниках питания (РИП) общего применения, системах видеонаблюдения, приборах систем контроля и управления доступом.

АБ ххххС – данный тип аккумуляторов предназначен для применения в резервированных источниках питания (РИП), приборах приемно-контрольных, шкафах оборудования пожарной автоматики и другом оборудовании систем безопасности прекращение функционирования которых недопустимо при отключении основного электропитания.

АБ ххххМ – данный тип аккумуляторов предназначен для применения в резервированных источниках питания (РИП), приборах приемно-контрольных, шкафах оборудования пожарной автоматики, и другом сложном оборудовании систем безопасности, более требовательном к характеристикам и продолжительности срока службы аккумуляторных батарей.

Аккумуляторы могут быть применены в составе систем резервированного (бесперебойного) электропитания постоянного тока систем управления, мониторинга, связи и других устройств и агрегатов.

2. ОПИСАНИЕ

2.1 Конструкция

Аккумуляторы серии «Болид» выпускаются в соответствии с Техническими условиями ТУ-27.20.22-127-73200020-2018 по технологии AGM (с жидким электролитом, впитанным в стекловолоконный сепаратор).

Аккумуляторы герметизированы при помощи клапана избыточного давления, поддерживающего внутри корпуса необходимое давление для протекания реакции рекомбинации. Благодаря реакции рекомбинации кислорода и водорода внутри аккумулятора с образованием воды (с коэффициентом рекомбинации более 99%), не происходит потерь воды в режиме заряда, поэтому аккумуляторы серии «Болид» не требуют долива воды на протяжении всего срока службы.

Клапан избыточного давления отрегулирован таким образом, что при превышении внутреннего давления газа внутри корпуса аккумулятора выше допустимого, газ выпускается наружу. При этом проникновение наружного воздуха в аккумулятор не происходит, а деформации или другие повреждения аккумулятора отсутствуют.




Рис. 1. Основные элементы конструкции аккумулятора технологии AGM с клапаном избыточного давления.

2.2 Маркировка аккумуляторов

На крышке каждого аккумулятора указаны знаки полярности плюс «+» и минус «-». Знаки полярности являются выпуклыми и находятся рядом с положительным и отрицательным выводами.

На стенке корпуса каждого аккумулятора нанесена маркировка с указанием:

- товарного знака ЗАО НВП «Болид»;
- условного обозначения аккумулятора;
- номинальной ёмкости в ампер-часах;
- напряжения постоянного подзаряда;
- адреса завода-изготовителя и номера Технических условий, в соответствии с которыми изготовлен аккумулятор.

Кроме того, на корпусе имеются знаки безопасности, утилизации и вторичной переработки:



Соблюдайте инструкцию по эксплуатации.

К работе с батареей допускается только обученный персонал.



Курение запрещено! Во избежание взрывов и пожаров запрещено использование открытого огня, раскаленных предметов либо искр вблизи аккумуляторов.



При работе с батареями используйте защитные очки и одежду.

Соблюдайте инструкцию по эксплуатации.



Электролит едок! При нормальной эксплуатации контакт с электролитом невозможен.

При разрушении корпуса электролит может быть опасен.



Избегайте коротких замыканий!



Хранить в недоступном для детей месте!



В переработку!

Свинцово-кислотные аккумуляторы подлежат переработке. Переработка является частью жизненного цикла аккумуляторов и отвечает принципам охраны окружающей среды

2.3 Технические и размерные характеристики

Номинальная ёмкость аккумуляторов серии «Болид» C_{20} – это ёмкость разряда в Амперчасах (Ач) нового аккумулятора при температуре $+25^{\circ}\text{C}$, продолжительности разряда 20 часов до конечного напряжения разряда 1,75 В/эл.

Таблица 2.1

Значения номинальной ёмкости и размерные характеристики типа АБ ххххК.

Серия «Болид», тип	Ном. напряжение, В	Ном. ёмкость C_{20} (А·ч) до 1,75 В/эл	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Вывод
АБ 1205К	12	5,0	90	70	101/107	1,50	Ш-6,3
АБ 1207К	12	7,0	151	65	94/100	2,05	Ш-4,8
АБ 1209К	12	9,0	151	65	94/100	2,50	Ш-6,35
АБ 1217К	12	17,0	181	77	167/167	5,4	Н-М5
АБ 1226К	12	26,0	178	166	125/125	8,2	В-М5

Таблица 2.2

Значения номинальной ёмкости и размерные характеристики типа АБ ххххС.

Серия «Болид», тип	Ном. напряжение, В	Ном. ёмкость C_{20} (А·ч) до 1,75 В/эл	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Вывод
АБ 1205С	12	5,0	90	70	102/106	1,8	Ш-6,3
АБ 1207С	12	7,0	151	65	94/100	2,2	Ш-6,3
АБ 1209С	12	9,0	151	65	94/100	2,75	Ш-6,3
АБ 1217С	12	17,0	181	76	166/166	5,62	Н-М5
АБ 1226С	12	26,0	175	166	123/125	9,4	Н-М5
АБ 1240С	12	40,0	197	165	156/170	12,5	В-М6

Номинальная ёмкость аккумуляторов серии «Болид» C_{10} – это ёмкость разряда в Амперчасах (Ач) нового аккумулятора при температуре $+25^{\circ}\text{C}$, продолжительности разряда 10 часов до конечного напряжения разряда 1,80 В/эл.

Таблица 2.3

Значения номинальной ёмкости и размерные характеристики типа АБ ххххМ.


Серия «Болид», тип	Ном. напряжение, В	Ном. ёмкость C_{10} (А·ч) до 1,8 В/эл	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Вывод
АБ 1205М	12	5,0	90	70	102/106	1,80	Ш-6,3
АБ 1207М	12	7,0	151	65	93/98	2,54	Ш-6,3
АБ 1209М	12	9,0	151	65	94/100	2,75	Ш-6,3
АБ 1217М	12	17,0	181	76	166/166	6,15	Н-М5
АБ 1226М	12	26,0	175	166	123/125	9,40	Н-М5
АБ 1240М	12	40,0	197	165	171/171	14,3	В-М6

Примечание:

1. Вес аккумулятора приведен с точностью $\pm 5\%$.
2. Обозначение выводов: В – внутренняя резьба, Ш - штекер, Н – пластина с отверстием под болт.

2.4 Типоразмеры:

<p>АБ 1205K</p>	<p>АБ 1207K</p>	<p>АБ 1209K</p>
<p>АБ 1217K</p>	<p>АБ 1226K</p>	
<p>АБ 1205C</p>	<p>АБ 1207C</p>	<p>АБ 1209C</p>
<p>АБ 1217C</p>	<p>АБ 1226C</p>	<p>АБ 1240C</p>



2.5 Внутреннее сопротивление

Внутреннее сопротивление полностью заряженных аккумуляторов определяют по ГОСТ Р МЭК 60896-21 (подраздел 6.3).

Таблица 2.4

Внутреннее сопротивление и ток короткого замыкания (КЗ)

Тип	Внутреннее сопротивление, мОм	Ток КЗ, А
АБ 1205К	35	110
АБ 1207К	30	130
АБ 1209К	19	190
АБ 1217К	15	320
АБ 1226К	10	520
АБ 1205С	27	440
АБ 1207С	25	480
АБ 1209С	32	400
АБ 1217С	16	740
АБ 1226С	11	1100
АБ 1240С	9,5	1200
АБ 1205М	27	444
АБ 1207М	25	480
АБ 1209М	15	800
АБ 1217М	16	750
АБ 1226М	10	1200
АБ 1240М	8	1250

3. РАЗРЯД

Аккумуляторы поставляются предприятием-изготовителем в заряженном состоянии, заполненные электролитом и готовые к эксплуатации. Аккумуляторы не требуют дополнительной доливки дистиллированной воды в электролит и предназначены для работы в исходном состоянии на протяжении всего срока службы.

Таблица 3.1

Разрядные характеристики постоянным током до указанного конечного напряжения при температуре 25°C

Серия «Болид», тип	Ном. напряжение, В	Ном. емкость C ₂₀ (А·ч) до 1,75 В/эл	Конечное напряжение разряда 1,75 В/элемент (10,5В)						
			Время разряда						
			15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
			Ток разряда, А						
АБ 1205К	12	5,0	7,941	4,73	2,80	1,25	0,85	0,571	0,47
АБ 1207К	12	7,0	11,11	6,63	3,92	1,74	1,19	0,80	0,66
АБ 1209К	12	9,0	14,30	8,52	5,04	2,24	1,52	1,03	0,84
АБ 1217К	12	17,0	28,59	17,03	10,08	4,48	3,05	2,06	1,68
АБ 1226К	12	26,0	39,23	23,38	13,83	6,47	4,40	2,97	2,43

Таблица 3.2

Разрядные характеристики постоянным током до указанного конечного напряжения при температуре 25°C

Серия «Болид», тип	Ном. напряжение, В	Ном. емкость C ₂₀ (А·ч) до 1,75 В/эл	Конечное напряжение разряда 1,75 В/элемент (10,5В)						
			Время разряда						
			15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
			Ток разряда, А						
АБ 1205С	12	5,0	9,27	5,38	3,06	1,21	0,837	0,566	0,468
АБ 1207С	12	7,0	13,0	7,53	4,28	1,70	1,172	0,793	0,655
АБ 1209С	12	9,0	15,79	10,03	5,52	2,06	1,42	0,98	0,796
АБ 1217С	12	17,0	31,53	18,28	10,41	4,129	2,847	1,926	1,591
АБ 1226С	12	26,0	48,2	28,0	15,90	6,32	4,35	2,943	2,433
АБ 1240С	12	40,0	54,0	37,3	22,9	9,82	6,61	4,34	3,86

Таблица 3.3

Разрядные характеристики постоянным током до указанного конечного напряжения при температуре 25°C

Серия «Болид», тип	Ном. напряжение, В	Ном. емкость C ₁₀ (А·ч) до 1,8 В/эл	Конечное напряжение разряда 1,8 В/элемент (10,8В)						
			Время разряда						
			15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
			Ток разряда, А						
АБ 1205М	12	5,0	9,27	5,38	3,06	1,21	0,837	0,566	0,468
АБ 1207М	12	7,0	13,0	7,53	4,28	1,70	1,172	0,793	0,655
АБ 1209М	12	9,0	15,79	10,03	5,52	2,10	1,43	1,00	0,800
АБ 1217М	12	17,0	31,53	18,28	10,40	4,129	2,847	1,93	1,591
АБ 1226М	12	26,0	48,2	28,0	15,9	6,32	4,35	2,94	2,433
АБ 1240М	12	40,0	74,2	43,0	24,46	9,72	6,70	4,5	3,74

4. ЗАРЯД

Заряд аккумуляторов серии «Болид» после разряда в зависимости от типа и характеристик имеющегося на объекте электрооборудования необходимо проводить любым из следующих методов:

- метод заряда **IU** (постоянный ток/постоянное напряжение);
- метод заряда **IUoU** (постоянный ток/постоянное напряжение с переключением).

Заряд по методу **IU** проводят в две ступени:

- первая ступень – ограниченным током в пределах $0,1-0,25C_{10}$ пока напряжение не повысится до 13,62В;
- вторая ступень – при напряжении 13,62В с точностью стабилизации напряжения $\pm 1\%$.

На второй ступени заряда ток заряда постепенно падает. Максимально допустимый разброс напряжения $\pm 2\%$.



Рис. 2. Зависимость тока и напряжения от времени при заряде по методу **IU**.

Метод **IUoU** включает ступень ускоренного заряда при напряжении выше напряжения содержания. Заряд по методу **IUoU** проводят в три ступени:

- первая ступень – ограниченным током в пределах $0,1-0,25C_{10}$ пока напряжение не повысится до 14,4 В/эл;
- вторая ступень – при напряжении 14,4 В/эл с точностью стабилизации напряжения $\pm 1\%$ до 48 часов. На второй ступени заряда ток заряда постепенно падает.
- третья ступень – при напряжении 13,62 В/эл с точностью стабилизации $\pm 1\%$.

Максимально допустимый разброс напряжения $\pm 2\%$.

Значение тока, при котором происходит переключение напряжения с первой на вторую ступень заряда, как правило, находится в интервале от $0,04C_{10}$ до $0,08C_{10}$ Ампер. Время заряда при повышенном напряжении не должно быть более 48 часов, при этом необходимо контролировать температуру аккумуляторов.

Аккумуляторы считаются полностью заряженными, если при постоянном напряжении и температуре остаточный зарядный ток не изменится в течение последних двух часов заряда.



Рис. 3. Зависимость тока и напряжения от времени при заряде по методу **IUoU**.

4.1 Режим непрерывного подзаряда (буферный режим)

Для поддержания батарей в полностью заряженном состоянии используется режим непрерывного подзаряда. Напряжение непрерывного подзаряда батареи при температуре 25°C должно поддерживаться на уровне (13,62 В) с точностью $\pm 1\%$, то есть в диапазоне 13,48-13,75 В. Максимально допустимый разброс напряжения $\pm 2\%$.

При повышении температуры окружающего воздуха более 25°C напряжение заряда следует снижать во избежание перезаряда, а при пониженной температуре – повышать, чтобы не допустить недозаряда.

Для достижения максимальной продолжительности срока службы аккумулятора, следует применять зарядные устройства с функцией термокомпенсации напряжения заряда. Резервированные источники питания РИП с интерфейсом RS-485 производства ЗАО НВП «Болид» имеют встороненные термодатчики и обеспечивают регулировку напряжения подзаряда в зависимости от температуры внутри корпуса (термокомпенсация напряжения заряда.). РИП обеспечивает индивидуальный контроль напряжения каждой батареи и их защиту от перезаряда.




Рис. 4. Соотношение между напряжением заряда и температурой для режима постоянного подзаряда (буферного) и циклического режима.

Одним из основных факторов, влияющих на срок службы аккумуляторной батареи, является температура окружающей среды. Графики зависимости срока службы от температуры в зависимости от типов аккумуляторов серии «Болид» приведены на Рис.8-10.




Рис. 5. Зависимость срока службы от температуры (для типа «К»).




Рис. 6. Зависимость срока службы от температуры (для типа «С»)




Рис. 7. Зависимость срока службы от температуры (для типа «М»).

4.2 Циклический режим

График зависимости напряжения заряда от температуры для циклического применения приведен на Рис.4.

Главными факторами, определяющими срок службы аккумуляторов серии «Болид» в циклическом режиме, являются температура, ток разряда, глубина разряда и способ заряда. Из них наиболее важный – глубина разряда. На Рис. 5 показана зависимость количества циклов от глубины разряда. Чем больше глубина разряда в циклическом режиме, тем меньше доступный циклический ресурс. Для обеспечения большего количества циклов можно выбрать аккумулятор с большей номинальной емкостью. При этом глубина разряда в каждом цикле становится меньше, а количество циклов увеличивается.



Рис. 8. Зависимость количества циклов от глубины разряда аккумуляторов серии «Болид».

5. ХРАНЕНИЕ

Аккумуляторы должны храниться полностью заряженными, на стеллажах, в вертикальном положении, в сухом, прохладном, непромерзающем помещении при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C. Допускается хранение аккумуляторов от даты выпуска до первого заряда не более 6 месяцев (при температуре 20°C).

При длительном хранении при вводе аккумуляторов в эксплуатацию может потребоваться выравнивающий заряд.

Расстояние от отопительных приборов и других источников тепла должно быть не менее 1 м. Аккумуляторы не должны находиться под воздействием прямого солнечного излучения.

Не следует хранить аккумуляторы в условиях сильного запыления, что может привести к поверхностным утечкам.

Электрические выводы аккумуляторов должны быть защищены в процессе хранения от коротких замыканий.

Совместное хранение свинцовых и щелочных аккумуляторов не допускается. Не допускается также хранение щелочи в одном помещении со свинцовыми аккумуляторами.

Нежелательно использовать для хранения батарей помещения со значительными колебаниями температуры или высокой влажностью, так как это может привести к образованию конденсата на поверхности аккумуляторов. Конденсат или осадки не влияют на сами аккумуляторы, но могут вызвать коррозию выводов или повышенный ток саморазряда.




Рис. 9. Зависимость остаточной ёмкости от времени хранения при различных значениях температуры батареи.

6. МОНТАЖ

Аккумуляторы серии «Болид» выпускаются по технологии AGM, позволяющей эксплуатацию аккумуляторов как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Для обеспечения надежного контакта при подключении соединительных кабелей к выводам полюсов следует использовать динамометрический ключ и обеспечивать требуемый момент затяжки.

Таблица 6. Допустимые усилия затяжки резьбовых соединений, в зависимости от типа вывода.

Тип вывода	Момент затяжки, Нм
H5	Вывод под болт M5+гайка 2,5 Нм ± 5 %
B-M5	Внутренняя резьба под болт M5 5,0 Нм ± 5 %
B-M6	Внутренняя резьба под болт M6 6,0Нм ± 5 %

Если соединяются параллельно две или более батарейные группы, то все они должны присоединяться к нагрузке и зарядному устройству проводами, кабелями или шинами, имеющими одинаковое сопротивление для каждой группы. Это обеспечит близость параметров отдельных групп батареи, равномерное распределение тока заряда и максимально эффективное использование энергии при разряде батареи.

Для того, чтобы осуществить монтаж аккумуляторов в батарею, необходимо соединить положительную клемму первого аккумулятора с отрицательной клеммой второго аккумулятора, проделать данную процедуру со всеми аккумуляторами одного ряда. Если в батарейном шкафу несколько рядов аккумуляторов, то установку батарей необходимо начинать с нижнего ряда. Гибкие соединения между рядами устанавливаются после соединения всех батарей.

При необходимости на видном месте корпусов произвести последовательную нумерацию аккумуляторов (от положительного вывода батареи к отрицательному), установить знаки полярности на выводы батареи; при необходимости установить изолирующие крышки на межэлементные соединители и концевые выводы батареи.

Аккумуляторные батареи должны устанавливаться и обслуживаться в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, Правил устройства электроустановок, настоящей эксплуатационной документацией.

Монтаж и ввод в эксплуатацию аккумуляторной батареи, как правило, должна выполнять специализированная организация в соответствии с требованиями данной эксплуатационной документации.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Аккумуляторы поставляются предприятием-изготовителем в заряженном состоянии, заполненные электролитом и готовыми к эксплуатации. Аккумуляторы не требуют дополнительной доливки дистиллированной воды в электролит и предназначены для работы в исходном состоянии на протяжении всего срока службы.

Аккумуляторы предназначены для эксплуатации в закрытых вентилируемых помещениях в условиях тропического «Т» и нормального «УХЛ» климата, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 10 до +40°C (рекомендуемая температура: от +20° до +25°C).

Аккумуляторы могут быть установлены внутри корпусов бесперебойных или резервированных источников питания, на изолированных стеллажах или в специальных батарейных шкафах, имеющих воздухообмен с окружающей средой.

Не рекомендуется устанавливать аккумуляторы вблизи источников воспламенения и электрических искр (например, открытого пламени, раскаленных предметов, электрических выключателей).

Аккумулятор должен быть немедленно заменен по истечении его срока службы, а также в случае обнаружения повреждения корпуса или утечки электролита.

Перед эксплуатацией следует проверить правильность полярности подключения и надежность монтажа соединительных кабелей.

Рекомендуется на одном оборудовании использовать Аккумуляторы одного производителя с одинаковой емкостью одного срока выпуска для предотвращения ущерба используемому оборудованию.

Не накрывайте аккумуляторы пластиковой пленкой. При ее удалении возможна сильная электризация с образованием искр.

Для ухода за аккумуляторами используйте чистую ткань из хлопка, смоченную водой. Использование других химических растворителей недопустимо, так как это может привести к повреждению корпусов аккумуляторов и накоплению статических зарядов.

Не используйте для ухода за аккумуляторами сухую ткань, а также ткани из синтетических материалов. Это может привести к накоплению статических зарядов, искрению и воспламенению.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Разброс значений напряжения непрерывного подзаряда последовательно включенных новых аккумуляторов в первый год эксплуатации может отличаться от стандартной величины, что не является неисправностью и является типичным для конструкций с внутренней рекомбинацией газа. В ходе эксплуатации их характеристики сближаются.

Если при заряде аккумулятора номинальным током и напряжением происходит сильный разогрев корпуса, то это может свидетельствовать о замыкании элементов внутри моноблока. Такие аккумуляторы должны быть немедленно выведены из эксплуатации и утилизированы.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Стационарные свинцово-кислотные аккумуляторы с регулирующим клапаном серии «Болид» безопасны при перевозке любым видом транспорта.

Аккумуляторы должны транспортироваться в вертикальном положении в упаковке предприятия-изготовителя. В процессе перевозки они должны быть защищены от коротких замыканий, падений, ударов и опрокидывания.

Аккумуляторы могут размещаться на поддонах. Запрещается ставить поддоны друг на друга.

На наружной стороне упаковки не должно наблюдаться следов от протечек электролита. Аккумуляторы, имеющие повреждения корпуса, должны упаковываться и транспортироваться как опасный груз.

10. ДЕЙСТВИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ

В случае неожиданной утечки электролита следует немедленно нейтрализовать его раствором соды (бикарбонат натрия) и протереть насухо. Электролит может повредить пол помещения и оборудование.

В случае возгорания аккумуляторов следует применять порошковый огнетушитель. Не допускается использовать воду и огнетушители с водными растворами.

Во избежание возгорания и взрыва запрещается эксплуатация аккумуляторов с признаками коррозии выводов, утечки электролита и нарушения целостности корпуса.

11. ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

С течением времени емкость аккумулятора уменьшается. В конце срока службы такие явления, как короткие замыкания, потеря воды из электролита и глубокая коррозия решеток положительных пластин становятся все более вероятными. Поэтому изношенные аккумуляторы должны быть заменены.

Выведенные из эксплуатации аккумуляторы следует передать на утилизацию. При этом следует защитить выводы аккумулятора изолирующим материалом, так как даже в отработавшем аккумуляторе имеется электрическая энергия, и, в случае короткого замыкания, возможно возгорание. Кроме того, следует убедиться, что аккумулятор правильно упакован (отдельно от другого оборудования) и не перевернут (во избежание утечки электролита). Аккумуляторы содержат токсичные вещества.

12. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация батарей должна производиться только специализированными предприятиями по переработке токсичных отходов. Категорически запрещается утилизировать аккумуляторы в местах захоронения отходов общего или бытового назначения.

Свинцово-кислотные аккумуляторы подлежат переработке. Переработка является обязательной частью их жизненного цикла и отвечает принципам охраны окружающей среды.

Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

Содержание цветных металлов: зависит от типа и емкости аккумуляторов. Данные отправляются по запросу потребителей.

13. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторов составляет 12 месяцев от даты отгрузки потребителю.

Настоящая гарантия действует только в случае соблюдения покупателем требований производителя к транспортированию, хранению и эксплуатации аккумуляторов, а также, если монтаж батарей был осуществлен аттестованными специалистами.

Не подлежат гарантийному обслуживанию аккумуляторы с дефектами, возникшими в следствие:

- механических повреждений;
- несоблюдения условий транспортирования, хранения и эксплуатации;
- неправильной установки;
- стихийных бедствий и других причин, находящихся вне контроля продавца и производителя;
- попадания внутрь корпуса посторонних предметов и жидкостей;
- ремонта и внесения изменений в конструкцию неуполномоченными лицами.

Рекламации направлять по адресу:

ЗАО НВП «Болид», Россия, 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, 4.

Тел./факс: +7 (495) 775-71-55 (многоканальный), электронная почта: info@bolid.ru.

14. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Аккумуляторные батареи серии «Болид» имеют декларацию о соответствии РОСС RU RU.АД37.В.14329/19.

Производство аккумуляторных батарей серии «Болид» имеет сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) РЕГ № ЯНВ-2018-003089 от 22.06.2018 года до 11.03.2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Форма аккумуляторного журнала*

Предприятие: _____
 Аккумуляторная батарея типа _____ Ач.
 Батарея получена (дата): _____

Объект: _____
 Номинальное напряжение: _____ В
 Введена в эксплуатацию (дата): _____

	Дата проверки	Ток заряда, А	Время разряда, мин.	U Конечное, В	Температура в помещении, °С
№	U	U	U	U	U
	эл-та/блока	эл-та/блока	эл-та/блока	эл-та/блока	эл-та/блока
Σ Напряжение на батарею					

* Данный аккумуляторный журнал можно рассматривать как пример. Допускается его ведение в соответствии с различными отраслевыми нормами, однако, с обязательным указанием приведенной в данном журнале информации.